

ЛИСТ ПРОВЕРКИ / EXAMINATION SHEET

№: 6008102015

Аккумуляторная батарея/Storage battery: кислотная
Модель/Model: MLG12-100
Серийный №/serial No. SunStone
Дата проверки/Date tested: 08/10/15 11:35
Судно/Vessel: нет

Проверку произвел/Tested by:
/Бирюк А.О./

Утвердил/Approved by:
/Зубков Д.А./

ФОРМУЛЯР ПРОВЕРКИ/INSPECTION LOG

(проверка производилась в соответствии с ГОСТ 959-91)

Дата установки/Installation date: 08.10.2015
Проверка корпуса/Housing inspection: отл.
Дата след. проверки/Next inspection date: ---

Номинальная емкость аккумулятора Сн= 111 Ачас

Измеряемый параметр	Способ определения	Результат
Средняя температура электролита	$t_z = (t \text{ в конце разряда} + t \text{ в начале разряда}) / 2$	+23 °С
Номинальная емкость при 10-часовом режиме разряда	$C_{10} = 90\% C_n$	99.9 Ач
Ток разряда	$I_p = 0.1 * C_{10}$	10.0 А
Время разряда	Фактическое	10.6 ч
Фактическая емкость	$C_f = T * I_p$	105.39 Ач
Приведенная емкость при 30гр.С	$C_{t30} = C_f / (1 + 0.01(t_z - 30))$	113.32 Ач

Заключение / Conclusion: Ct30 = 102% от Сн

Примечание / Remarks: _____



СП/ССП №: отсутствует

ЛИСТ ПРОВЕРКИ / EXAMINATION SHEET

№: 6008102015

Аккумуляторная батарея/Storage battery: кислотная

Модель/Model: MLG12-100

Серийный №/serial No. SunStone

Дата проверки/Date tested: 08/10/15 11:35

Судно/Vessel: нет

Проверку произвел/Tested by:
/Бирюк А.О./

Утвердил/Approved by:
/Зубков Д.А./

И-200М Отчет/Report

